

## KONZENTRAT GRUND

Концентрат грунтовки глубокого проникновения 1:4 — 1:6 для наружных и внутренних работ.



### Описание продукта

Область применения	<p>Специальный концентрат грунтовки глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Применять только в разбавленном виде. Снижает и выравнивает впитывающую способность подложки, улучшает адгезию последующих защитно-отделочных покрытий. Усиливает защитные свойства лакокрасочных покрытий против влаги, сохраняет высокую паропроницаемость обрабатываемых поверхностей. Добавление в строительные растворы повышает их пластичность и устойчивость к воздействию влаги.</p> <p>Все плотные, гладкие и слабо впитывающие поверхности, такие как старые лакокрасочные покрытия или слабо впитывающие бетонные основания, должны грунтоваться Linnimax Universal Grund либо Linnimax PutzGrund 620 в зависимости от характеристик оснований и последующих финишных покрытий.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сильно концентрированный, разводится водой 1:4 — 1:6</li> <li>■ Глубоко проникает и отлично укрепляет</li> <li>■ Снижает водопоглощение, усиливает защитные свойства красок</li> <li>■ Выравнивает впитываемость, создает условия для безупречного высыхания красок</li> <li>■ Водоразбавляемый, со слабым запахом</li> </ul>
Состав	<p>Связующее — тонкая акриловая дисперсия. Прочие компоненты: вода, добавки. Согласно европейским нормам предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах категории A/a не должно превышать 30 г/л. В данном продукте содержит макс. 1 г/л ЛОС.</p>
Срок годности / гарантийный срок	<p>В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °C</p> <p>Гарантийный срок хранения: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления</p>
Хранение	<p>В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5 °C</p>
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10 л (прозрачная)</li> </ul> <p>Плотность: 1,03</p>

### Применение

Подходящие подложки	<p>Основания должны быть чистыми, без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. Влажность окрашиваемых минеральных поверхностей должна быть ≤ 8 %. Отслаивающиеся, поврежденные участки поверхности без несущей способности должны быть удалены.</p>
Подготовка подложки	<p>Подготовку основания и выполнение малярных и штукатурных работ следует выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 (RU), СП 1.03.01-2019 (BY), при устройстве штукатурных систем утепления ETICS (СФТК / ЛШСУ) — руководствоваться соответствующими локальными техническими нормативными документами.</p> <p>Новые цементные, полимерцементные, известково-цементные штукатурки обрабатывать не менее чем через 2 недели, гипсовые — через 3 суток после завершения мокрых штукатурных работ, если иное не рекомендовано производителем штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.</p> <p>Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды.</p> <p>Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов.</p> <p>Поверхности с высолом: высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой LINNIMAX Konzentrat Grund либо лучше иной органорастворимой грунтовкой LINNIMAX. При нанесении лакокрасочных покрытий на поверхности с высолом длительная адгезия и прочность не может быть гарантирована в связи с возможностью дополнительных высолов, которые не могут быть исключены стандартным грунтованием.</p> <p>Штукатурные и лакокрасочные покрытия с плохой несущей способностью: удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом LINNIMAX Konzentrat Grund в 1-2 слоя, тщательно втирая кистями, до насыщения (появление капельной влаги).</p>
Метод нанесения	<p>Перед использованием концентрат тщательно перемешать и разбавить согласно разделу «Разбавление». Грунтовочный концентрат LINNIMAX Konzentrat Grund не использовать в неразбавленном виде!</p> <p>Наносить кистью, валиком, распылением. В зависимости от впитывающей способности подложки материал наносится в неразбавленном состоянии 1 или 2 раза методом «мокрое по мокрому» с помощью щетки или кисти, тщательно втирается до полного пропитывания поверхности. Грунтовка не должна образовывать цельных блестящих пленок. Избыточный мокрый материал, который не впитывается в поверхность, следует своевременно удалять либо перераспределять малярным инструментом на необработанные участки поверхности.</p>



Разбавление	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Стандартно для нормально впитывающих оснований, например цементно-известковой штукатурки либо бетона, разбавить грунтовочный концентрат в пропорции 1:4 (1 часть концентрата и 4 части воды)</li><li>■ Для рыхлых и ослабленных оснований с выраженной осыпью разбавить водой 1:2 — 1:3</li><li>■ Сильно впитывающие поверхности, например блоки газобетона, обрабатывать раствором грунтовки с водой 1:4-1:5</li><li>■ При обеспыливании слабо впитывающих оснований допускается разведение водой до 1:6</li></ul>
Расход	В зависимости от способа нанесения, степени разбавления и впитывающей способности поверхности 50–200 мл/м <sup>2</sup> разведенного водой материала. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. Типичный расход по новой ровной минеральной штукатурке ок. 150 мл/м <sup>2</sup> (30 г концентрата + 120 г воды на 1 м <sup>2</sup> ).
Условия применения	<b>Температурный режим применения:</b> минимальная температура воздуха и основания должна быть не ниже +5 °С, максимальная температура основания и окружающего воздуха должна быть не выше +30 °С.
Сушка / время сушки	При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания, соответственно, увеличивается.
Чистка инструментов	Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить в грунтовку / краску или в воду.
Замечание	Не производить работы под прямым солнечным излучением, дождем, при чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильном ветре.  При необходимости следует укрыть подмости сетчатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.

#### Дополнительная информация

Описание опасности / меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Контакты	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 645 57 99 E-mail: info@linnimax.ru
Производитель	Иностранное унитарное предприятие «Дискон», ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест». Тел.: +375 162 55 97 17. Internet: www.linnimax.by. E-mail: info@linnimax.by

#### Техническая информация

Состояние на июнь 2023

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако в силу многообразия подложек и особых условий на объектах покупатель / строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ЛИННИМАКС Рус», ул. Авангардная, д. 3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел.: +7 495 660 08 49. Факс: +7 495 645 57 99. Internet: www.linnimax.ru. E-mail: info@linnimax.ru

Иностранное унитарное предприятие «Дискон», ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест». Тел.: +375 162 55 97 17. Internet: www.linnimax.by. E-mail: info@linnimax.by